

УДК 54-386: [546.763+546.712+654]

Т.В. Буланова, И.В. Исакова, Т.Г. Черкасова

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ТЕРМОЛИЗА РЕЙНЕКАТОВ КОМПЛЕКСОВ МАРГАНЦА (II) И ЛАНТАНА (III) С ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИДОМ

ВВЕДЕНИЕ

Для развития технологий получения различных полифункциональных материалов необходимо исследование новых химических соединений, как молекулярных и ионных предшественников. В этом качестве большие возможности представляют двойные комплексные соединения (ДКС), интересные как прекурсоры для получения смешанных оксидных наноразмерных материалов, полученных путем термолиза, причем стехиометрический состав ДКС предопределяет состав продуктов разложения. Информация о физико-химических характеристиках и строении ДКС необходима для направленного синтеза веществ с заданными свойствами. Целью нашей работы являлось получение и исследование термической устойчивости ДКС - реинекатов марганца (II) и лантана (III) с диметилсульфоксидом.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Исследуемые соединения получены при смешении водных растворов солей соответствующих металлов (с концентрацией 0,1M) и соли Рейнеке в мольном соотношении 1:2 для соединения марганца (II) и в соотношении 1:3 – для лантана (III) при pH 6 с последующим добавлением по каплям органического лиганда – dmso. В результате выпадали малиновые мелкодисперсные осадки, которые отфильтровывали и высушивали на воздухе при комнатной температуре.

Термолиз комплексов на воздухе и в инертной атмосфере изучен на синхронном термоанализаторе NETZSCH STA 409 PG/PC LUXXR при нагревании со скоростью 5 град/мин в интервале температур 20-1000 °C. ИК-спектры продуктов термолиза сняты на инфракрасных Фурье-спектрометрах System 2000 фирмы Perkin-Elmer и FTIR "Tensor27" фирмы Bruker в матрицах KBr в интервале частот 4000-400 cm^{-1} . Рентгенофазовый анализ выполнен на дифрактометре ДРОН-3М на CuK_α -излучении.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Комплексы



устойчивы при хранении на воздухе, растворяются в воде, этиловом спирте, растворе аммиака, ацетонитриле, ацетоне, разлагаются минеральными кислотами (H_2SO_4 , HNO_3), не растворяются в четыреххлористом углероде, изопропиловом спирте, толуоле.

Состав соединений подтвержден химическим анализом на компоненты. В соединении 1 содержание марганца определяли гравиметрически

в виде оксихинолята, в 2: лантан – в виде оксалата, иона $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_2(\text{NCS})_4]^-$ – осаждением нитратом серебра. Получены следующие результаты:

	Me	$[\text{Cr}(\text{NH}_3)_2(\text{NCS})_4]^-$
Найдено, % :	3,50	41,10
Для $\text{C}_{28}\text{H}_{80}\text{Cr}_2\text{Mn}_3\text{N}_{12}\text{O}_{14}\text{S}_{18}$	3,56	41,22
вычислено, % :	6,30	45,00
Найдено, % :	6,58	45,22
Для $\text{C}_{38}\text{H}_{96}\text{Cr}_3\text{La N}_{18}\text{O}_{13}\text{S}_{25}$		
вычислено, % :		

Для интерпретации процессов термического разложения комплексов на воздухе сняты кривые термического разложения соли Рейнеке. Процессы термолиза $\text{NH}_4[\text{Cr}(\text{NH}_3)_2(\text{NCS})_4]_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ на воздухе характеризуются рядом эффектов на кривых ДСК и ТГ (рис. 1.). В интервале температур 67-80 °C происходит постепенное отщепление одной молекулы воды и катиона аммония, потеря массы образца составляет 10,10%. Далее начинается разложение анионной части комплекса (потеря массы образца при максимальной скорости составляет 43,55%). На кривой ДСК зафиксированы три эндоэффекта при 188,7, 270,5, 308,8 °C, что соответствует удалению двух молекул аммиака и двух изотиоцианатных лигандов. Одновременно с процессами термодеструкции протекают реакции взаимодействия продуктов термолиза, характеризующиеся экзотермическим эффектом при 553 °C, при этом продолжается потеря массы вещества. Конечная потеря массы образца – 78,55% при 900 °C.

Структура несольватированной соли Рейнеке неизвестна, известна только структура гидрата $(\text{NH}_4)[\text{Cr}(\text{NH}_3)_2(\text{NCS})_4] \cdot 0,67 \text{ H}_2\text{O}$, из чего можно предположить склонность соли Рейнеке к образованию сольватов, поскольку при получении изучаемых ДКС также образуются сольватные молекулы.

Координационное соединение 1 стабилизируется водородными связями между сольватными молекулами и ионами комплексного соединения. Катион $[\text{Mn}(\text{dmso})_4(\text{H}_2\text{O})_2]^{2+}$ связан водородными связями: протонов молекул воды с двумя сольватными молекулами dmso и двумя сольватными молекулами воды; атомов кислорода молекул dmso – с двумя анионами $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_2(\text{NCS})_4]^-$. В свою очередь анион $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_2(\text{NCS})_4]^-$ реализует в структуре водородные связи: протонов NH_3 -групп с четырьмя сольватными молекулами dmso, с одной сольватной молекулой воды и одним катионом, который связывается атомом серы одной из




Рис. 1. Кривые нагревания на воздухе соли Рейнеке $\text{NH}_4[\text{Cr}(\text{NH}_3)_2(\text{NCS})_4]_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$




Рис. 2. Термограмма комплекса I при нагревании на воздухе

изотиоцианатных групп [1].

В кристалле соединения **2** помимо взаимодействий кулоновского типа реализуются межмолекулярные водородные связи N(H)...S и N(H)...OSolv с участием только анионов и сольватных молекул dmso, приводящие к образованию бесконечных ассоциатов разной размерности: слоев $\{[\text{Cr}(\text{NH}_3)_2(\text{NCS})_4]_3 \cdot 4\text{dmso}\}$ и цепочек $\{[\text{Cr}(\text{NH}_3)_2(\text{NCS})_4]\} \cdot 3\text{dmso}\}$, построенных из сходных фрагментов. Отсутствие заметных взаимодействий с участием катионов, вызванное, по-видимому, стерическими причинами, объясняет их полную разупорядоченность в структуре [2]. Кривые термолиза комплексов на воздухе и в инертной атмосфере однотипны.

По итогам термического анализа соединения **1** (рис. 2.) дегидратация на воздухе начинается при температуре выше 50 °C. Отщепление четырех молекул воды происходит в две ступени (потеря массы 3,43% и 2,29%), вычисленное содержание воды в комплексе – 6,69 %. Два эндотермических эффекта при температуре 65,46 °C и 96,94 °C сопровождаются потерей четырех молекул воды.

В инертной атмосфере процесс дегидратации осуществляется при температуре выше 70 °C.

Наблюдается эндотермический эффект на кривой ДСК при температуре 102,80 °C с потерей массы 7%, который сопровождается отщеплением четырех молекул воды. В ИК спектрах твердого остатка при температуре 100 °C отсутствуют полосы поглощения молекул воды. Начало отщепления молекул dmso осуществляется при температуре 97 °C на воздухе и 251 °C в инертной атмосфере. Одновременно с отщеплением органических лигандов происходит разложение анионной части комплекса в инертной атмосфере и окисление продуктов распада рейнекат-иона на воздухе.

По данным рентгенофазового анализа, твердые продукты разложения и окисления комплекса **1** при температуре 800 °C состоят из смеси Mn_3O_4 и Cr_2O_3 . Остаток термического разложения образца на воздухе при температуре 800 °C составляет 22,50%, вычислено – 21,21%.

Кривые нагревания на воздухе комплекса **2** представлены на рис. 3. Разложение соединения начинается одновременно с плавлением при нагревании выше 60 °C. Эндотермические эффекты на кривой ДСК при 79,1 и 142,4 °C с общей потерей массы 7,52% можно отнести к удалению двух молекул аммиака и двух молекул сольватированного dmso. На ИК спектре продукта разложения




Рис. 3. Кривые нагревания на воздухе комплекса 2




Рис. 4. Кривые нагревания в инертной атмосфере комплекса 2

комплекса при температуре 160 °C отсутствуют полосы пропускания характерные для NH-групп амиака. В интервале температур 150-160 °C соединение необратимо изменяет окраску из малиновой в зеленую. При дальнейшем нагревании до 275 °C с происходит максимальная потеря массы образца (39,8%) с наивысшей скоростью – полное разрушение комплексного катиона (удаляются девять координированных молекул dmso) с одновременным разложением аниона. В дальнейшем, в области высоких температур происходит дегоряние продуктов термолиза.

Кривые нагревания комплекса 2 в инертной атмосфере приведены на рис. 4. Разложение ве-

щества характеризуется эндотермическими и экзотермическими эффектами на кривых ДСК, сопровождающимися резкой потерей массы образцов на кривых ТГ и ДТГ. Терморазложение соединения имеет сходный характер с процессами, происходящими на воздухе, только температуры эффектов незначительно выше.

Таким образом, изучение физико-химических характеристик ДКС показало, что соединение 2 необратимо изменяет окраску. При термолизе соединений 1,2 могут быть получены, при относительно невысокой температуре, тонкодисперсные смеси оксидов металлов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Герасимова Е.А., Уткина Т.В., Пересыпкина Е. В., Вировец А. В., Черкасова Т. Г. // Журн. неорг. химии. – 2009.- Т.54.- № 5.- с. 751-755.
- Исакова И. В., Пересыпкина Е. В., Вировец А. В., Черкасова Т. Г. // Журн. неорг. химии. – 2012.- Т.57.- № 9.- с. 1303-1308.

Авторы статьи

Буланова
Татьяна Владимировна:
канд. хим. наук, старший преподаватель каф. химии и технологии неорганических веществ КузГТУ.
Тел.:(3842) 39-69-56

Исакова
Ирина Валерьевна:
канд. хим. наук, доцент каф. химии и технологии неорганических веществ КузГТУ.
Тел.:(3842) 39-69-56

Черкасова
Татьяна Григорьевна:
докт. хим. наук, профессор, директор Института химических и нефтегазовых технологий КузГТУ.
E-mail: ctg.htnv@kuzstu.ru